

FICHE TECHNIQUE PAPIER

TECHNICAL DATA SHEET

60 - 70 - 80 g/m²

Papier Kraft naturel frictionné | Les Vergés

Natural Machine-Glazed Kraft paper | Ribbed Papers

CARACTERISTIQUES	CHARACTERISTICS	ASPECT - COMPOSITION	APPEARANCE-COMPOSITION
- Haute résistance mécanique	- High mechanical strength	- Frictionné	- Machine glazed
- Aptitude au contact alimentaire	- Suitable for food contact	- Vergé milleraies	- Standard ribbing
		- Teinte naturelle	- Natural shade
		- Pâte kraft résineux	- Long fibre resinous pulp
		USAGES TYPES	TYPICAL USES
		- Emballage, fardelage	- Wrapping, automatic packing
		- Sacs PMC	- Small and medium size bags
		- Enductions diverses	- Coating

Atmosphère conditionnement 23°C 50 % HR RH (ISO 187)		Méthode de mesure		Valeurs indicatives		
Controlled in atmosphere conditions		Method		Typical values		
Grammage nominal	Substance	ISO 536	g/m ²	60	70	80
Epaisseur	Thickness	ISO 534	microns	81	93	107
Absorption eau COBB 60 (moyenne R° - V°)	COBB test (C60) (mean FS-BS)	ISO 535 IQT 14020	g/m ²	25	25	25
Perméance BENDTSEN (moy.travers machine papier)	BENDTSEN permeance (average across machine)	ISO 5636/3	cm ³ /mn	300	300	300
Rugosité BENDTSEN R° V°	Roughness Sheffield (WFS (felt) BS)	ISO 2494	cm ³ /mn	290	325	350
			cm ³ /mn	1000	1200	1500
Brillance	Gloss	TAPPI 480	%	19	19	19
Longueur de rupture SM ST	Breaking length MD CD	ISO 1924/2	m	9000	8700	8700
				4500	4400	4300
Force de rupture SM ST	Tensile strength MD CD	ISO 1924/2	kN/m	5,30	5,97	6,83
				2,65	3,02	3,37
Allongement à la rupture SM ST	Stretch at break MD CD	ISO 1924/2	%	1,7	1,8	1,9
				3,3	3,5	3,6
Indice déchirement SM ST MOY	Tear factor MD CD MEAN	NFQ 03011	mN.m ² /g	8,1	8,6	9,0
				9,5	9,9	10,2
				8,8	9,3	9,6
Indice éclatement	Burst index	ISO 2758	kPa.m ² /g	4,0	4,0	4,0
Facteur mécanique ED	Mechanical force factor	NFQ 12007		36	36	38
Humidité moyenne	Average moisture content	ISO 287	%	7,5	7,7	7,8

Valeurs représentatives de nos productions à la date de publication - Document non-contractuel

Typical values available at the date of edition - This document is non-contractual

03/2014

20E3202.2

Assistance Technique Marchés & Produits | Technical Assistance Markets & Products

Certifications usine | Mill certificates :

Système de Management de la Qualité | Quality Management System
Chaîne de contrôle certifiée PEFC | PEFC-certified Chain of Custody

ISO 9001:2008 (N° FQA 0355349)
PEFC/10-31-320 (COC FCBA/04-00361)

