

Réf. de prod.	78450-000
Cat. de sécurité	S1 P SRC
Pointures	36 - 47
Poids (Pt. 42)	515 g
Forme	A
Largeur de la chaussure	11

Description du modèle: Chaussure basse en tissu **BREATHEX** au tissage 3D, très respirant et **MICROTECH**, couleur bleu, doublure en tissu **SANY-DRY®**, antistatique, antichoc, anti-glissement, avec semelle anti-perforation, non métallique **APT Plate - Zéro Perforation**.

Plus Semelle de propreté **COFRA SOFT**, anatomique, antistatique, perforée, en polyuréthane parfumé, souple et confortable; le dessin de la couche inférieure garantit l'absorption de l'énergie d'impact (shock absorber) et une élevée résistance au glissement; la couche supérieure absorbe la sueur et laisse le pied toujours sec. Semelle parfumée. Surembout en cuir anti-abrasion

Emplois suggérés Entrepôts, secteur des transports, industries en général

Précaution et entretien de la chaussure Il faut les tenir toujours propres en traitant régulièrement le cuir avec une crème appropriée, pas agressive. Sécher dans un lieu aéré, en dehors des sources de chaleur. Eviter les produits chimiques agressifs, agents organiques, assis forts ou température extrêmes. Eviter la complète immersion en eau de mer, boue, chaux hydrate ou ciment mélangé avec l'eau



MATERIAUX

SPECIFICATION TECHNIQUES DE SECURITE

		Parag. EN ISO 20345:2011	Description	Unité de mesure	Résultat obtenu	Requise
Chaussure complète	Protection des doigts: coquille en ALUMINIUM , extra légère	5.3.2.3	Résistance au choc	mm	15,5	≥ 14
	résistante: au choc de 200 J	5.3.2.4	Résistance à la compression	mm	15	≥ 14
	et à la compression de 1500 Kg		(hauteur libre après choc)			
			(hauteur libre après compression)			
	Semelle anti-perforation: non métallique, amagnétique, résistante à la perforation, Zéro Perforation	6.2.1.1.2	Résistance à la perforation	N	A 1100 N aucune perforation	≥ 1100
	Chaussure antistatique: fond avec capacité de dissipation des charges électrostatiques	6.2.2.2	Résistance électrique			
			- en lieu humide	MΩ	460	≥ 0.1
			- en lieu sec	MΩ	788	≤ 1000
	Système antichoc	6.2.4	Absorption du choc au talon	J	27	≥ 20
Tige	Tissu BREATHEX , couleur bleu, hautement respirant, résistante à l'abrasion	5.4.6	Perméabilité à la vapeur d'eau	mg/cmq h	> 8,9	≥ 0,8
			Coefficient de perméabilité	mg/cmq	> 71,2	> 15
		5.4.3	Résistance au déchirement	N	88,4	≥ 60
			Résistance à l'abrasion	cycles	> 100.000	
Tige	MICROTECH , respirant, couleur bleu	5.4.6	Perméabilité à la vapeur d'eau	mg/cmq h	> 2,5	≥ 0,8
	épaisseur 1,8 mm		Coefficient de perméabilité	mg/cmq	> 22,9	> 15
Doublure	Tissu, respirant, résistante à l'abrasion, couleur noir	5.5.3	Perméabilité à la vapeur d'eau	mg/cmq h	> 6	≥ 2
	épaisseur 1,2 mm		Coefficient de perméabilité	mg/cmq	> 48	≥ 20
Doublure	Tissu SANY-DRY® , respirant, antibactérien, résistante à l'abrasion, couleur jaune	5.5.3	Perméabilité à la vapeur d'eau	mg/cmq h	> 9,8	≥ 2
	épaisseur 1,2 mm		Coefficient de perméabilité	mg/cmq	> 78,5	≥ 20
Semelle/marche	Polyuréthane/TPU antistatique, injecté directement sur la tige	5.8.3	Résistance à l'abrasion (perte de volume)	mm³	35	≤ 150
	Semelle extérieure: TPU glace anti-glissement, résistante à l'abrasion,	5.8.4	Résistance aux flexions (élargissement coupe)	mm	1	≤ 4
	aux huiles minérales et aux acides faibles	5.8.6	Résistance au détachement	N/mm	> 5	≥ 4
			semelle extérieure / semelle intérieure			
	Semelle intérieure: polyuréthane, bleu, basse densité, confortable et antichoc	6.4.2	Résistance aux hydrocarbures (variation volume ΔV)	%	-0,8	≤ 12
	Coefficient d'adhérence de la semelle extérieure	5.3.5	SRA : céramique + solution détergente – plante du pied		0,60	≥ 0,32
			SRA : céramique + solution détergente – talon (inclinaison 7°)		0,51	≥ 0,28
			SRB : acier + glycérine – plante du pied		0,27	≥ 0,18
			SRB : acier + glycérine – talon (inclinaison 7°)		0,19	≥ 0,13

