

GROUPE JLF Service Qualité		FICHE TECHNIQUE	FT 143 Date d'origine : 29/05/2000
VERIFICATEUR Nom : V.GUITTARD Date : 29/03/2012 Visa : 	Référence : 143 Destinataires : Responsable qualité Commerciaux Service commercial Lyon		APPROBATEUR Nom : C.QUIQUEREZ Date : 29/03/2012 Visa : 
Date de dernière révision : 29/03/2012			Rédacteur : Vincent GUITTARD

**SEMELLE CUIR BASANE
MOUTON TANNAGE VEGETAL
« BASANE »**

1 DESCRIPTIF DU PRODUIT

▫ COMPOSITION :

- Revêtement en cuir mouton pleine fleur, tannage végétal.
- Base en mousse latex plate et perforée, imprégnée au charbon actif.



2 CARACTERISTIQUES

L'alliance du cuir « basane » et de la mousse latex plate perforée au charbon actif offre un confort, une hygiène et une élégance très appréciable.

La perforation du cuir permet une bonne aération de la semelle vers la mousse latex perforée, ce qui a pour effet de lutter efficacement contre les désagréments liés à la transpiration.

Le charbon actif a des propriétés de filtration et de fixation des odeurs.

Résultats tests laboratoires CTC (avec tolérance +/- 10 %)

Tests	Norme	Méthode		Résultats
Absorption	EN 12746			107 mg/cm ²
Désorption	EN 12746	% eau après 16 h		102 %
Résistance à l'abrasion	EN 13520	Cycles pour obtenir un trou	Epreuve à sec	> 25 600
			Epreuve en humide	3 800

3 UTILISATIONS :

- Face cuir en contact avec le pied
- Pour un meilleur confort et une plus grande efficacité, il est conseillé d'alterner chaque jour votre paire de semelles ou du moins de les ôter tous les soirs de vos chaussures pour les faire sécher.

*Attention, cette fiche technique peut être modifiée à tout moment.
Merci de s'assurer de sa bonne validité avant exploitation.*