

Réf. de prod. 75030-000
Cat. de sécurité SB E A
Pointures 35 - 47
Poids (Pt.42) 475 g
Forme A
Largeur de la chaussure 11

Description du modèle: Sabot en **MICROTECH**, couleur blanc, doublure en **Cambrelle®**, antistatique, antichoc, anti-glissement.

Plus: Bride rabattable et réglable, rembourrage au cou du pied.

Emplois suggérés: Industries alimentaires, industries chimiques et pharmaceutiques, hôpitaux, cliniques.

Précaution et entretien de la chaussure: Il faut les tenir toujours propres en traitant régulièrement le cuir avec une crème appropriée, pas agressive. Sécher dans un lieu aéré, en dehors des sources de chaleur. Eviter les produits chimiques agressifs, agents organiques, acides forts ou température extrêmes. Eviter la complète immersion en eau de mer, boue, chaux hydrate ou ciment mélangé avec l'eau.



MATERIAUX

SPECIFICATION TECHNIQUES DE SECURITE

		Parag. EN 344	Description	Unité de mésure	Résultat obtenu	Requise EN 345
Chaussure complète	Protection des doigts: coquille en acier inoxydable, vernie avec résine époxyde au choc de 200 J et à la compression de 1500 Kg	4.3.2.3.1	Résistance au choc (hauteur libre après choc)	mm	14,8	≥ 14
		4.3.2.4.1	Résistance à la compression (hauteur libre après compression)	mm	15,4	≥ 14
	Chaussure antistatique: fond avec capacité de dissipation des charges électrostatiques.	4.3.4.2	Résistance électrique - en lieu humide - en lieu sec	MΩ MΩ	680 360	≥ 0.1 ≤ 1000
	Système antichoc: polyuréthane basse densité et profile du talon	4.3.6	Absorption du choc au talon	J	> 32,5	≥ 20
Tige	MICROTECH , couleur blanche épaisseur 1.8 mm	4.4.6	Perméabilité à la vapeur d'eau Coefficient de perméabilité	mg/cmq h mg/cmq	> 1,5 > 20	≥ 0,8 > 20
Doublure postérieure	Cambrelle® , respirant, résistante à l'abrasion, couleur blanc épaisseur 1,0 mm	4.5.4	Perméabilité à la vapeur d'eau Coefficient de perméabilité	mg/cmq h mg/cmq	> 14,4 > 115,7	≥ 2 ≥ 30
Semelle/marche	En polyuréthane antistatique mono-densité, couleur gris claire, anti-glissement, injecté directement sur la tige.	4.8.4	Résistance à l'abrasion (perte de volume)	mm ³	45	≤ 250
		4.8.5	Résistance aux flexions (élargissement coupe)	mm	2	≤ 4
		4.8.9	Résistance aux hydrocarbures (variation volume ΔV)	%	+ 0,5	≤ 12
		ENV 13287	Coefficient d'adhérence de la semelle extérieure	----	0,28	≥ 0,15