



EMIFlon 1525

L'EMIFlon 1525 est une tresse constituée de fibres d'aramide peignées continues. Cette tresse est renforcée aux quatre angles par de la fibre PBI. L'imprégnation s'effectue en trois phases : la première sur le fil, la seconde lors du tressage et la troisième par dispersion de PTFE en surface.

Applications :

Pompes centrifuges, à pistons, mélangeurs et agitateurs. Indiquée pour les papeteries et l'industrie agroalimentaire.

Sec. (mm)	Poids (kg)	Long. (m)	Code
3	1	72	223001
4	1	41	223002
5	1	27	223003
6	2.5	45	223004
8	2.5	26	223005
10	2.5	16	223006
12	2.5	11	223007
14	5	17	223008
16	5	13	223009
18	5	10	223010
20	5	8	223011
22	5	6	223012
25	5	5	223013

Les poids et longueurs sont non contractuels, ils ne sont donnés qu'à titre indicatif.

P (bar)	40	130	100
t (°C)	-100 +300		
pH	1 - 13		
V (m/s)	15	2	2

Les pressions, températures, vitesses et Ph indiqués sont des valeurs maximales à ne pas associer.



EMIFlon 2150

L'EMIFlon 2150 est une tresse en fils de PTFE graphité renforcée sur les angles par des fils de kevlar®. Cette combinaison augmente la résistance à l'extrusion et à la pression de la tresse, permettant ainsi de l'utiliser sur des matériels lourds lors de sollicitations importantes sur le presse-étoupe (désalignement d'arbre...)

Applications :

Acides, solvants, substances abrasives, eaux usées, sur des pompes à piston, pompes centrifuges, agitateurs, soupapes, centrifugeuses. indiquée pour les industries pétrolières, le traitement des eaux.

Sec. (mm)	Poids (kg)	Long. (m)	Code
3	1	66	203001
4	1	37	203002
5	1	25	203003
6	2.5	42	203004
8	2.5	24	203005
10	2.5	15	203006
12	2.5	10	203007
14	5	15	203008
16	5	12	203009
18	5	9	203010
20	5	7	203011
22	5	6	203012
25	5	5	203013

Les poids et longueurs sont non contractuels, ils ne sont donnés qu'à titre indicatif.

P (bar)	70	250	350
t (°C)	-100 +280		
pH	3 - 12		
V (m/s)	25	3	1,5

Les pressions, températures, vitesses et Ph indiqués sont des valeurs maximales à ne pas associer.

