



EMlgraf 4200i

L'EMlgraf 4200i est une tresse à entrelacement, constituée de fils de graphite expansé pur à 99,9% renforcée Inconel®.

Applications :

Températures élevées, vannes à soupapes. Indiquée pour les industries chimiques, les centrales électriques, les centrales nucléaires, l'industrie pétrochimique et les raffineries.

Sec. (mm)	Poids (kg)	Long. (m)	Code
3	1	110	221002
4	1	62	221003
5	1	40	221004
6	2.5	53	221005
8	2.5	30	221006
10	2.5	25	221007
12	2.5	17	221001
14	5	25	221008
16	5	19	221009
18	5	21	221010
20	5	12	221011
22	5	10	221012
25	5	8	221013

Les poids et longueurs sont non contractuels, ils ne sont donnés qu'à titre indicatif.

P (bar)	-	-	300
t (°C)	-100	+650	
pH	0	14	
V (m/s)	-	-	1

Les pressions, températures, vitesses et Ph indiqués sont des valeurs maximales à ne pas associer.



EMlgraf 4330

L'EMlgraf 4330 est une tresse en graphite à contenu élevé en carbone (99%). Les fils subissent un traitement spécial de graphite additionné d'un inhibiteur de corrosion. Grâce au peu de chlorures qu'elle contient, celle-ci est particulièrement conseillée pour des applications dans le secteur nucléaire.

Applications :

Températures élevées, soupapes et bouilleurs. Indiquée pour les industries chimiques, les centrales nucléaires, les centrales électriques, l'industrie pétrolière et le traitement des eaux.

Sec. (mm)	Poids (kg)	Long. (m)	Code
3	1	110	224001
4	1	62	224002
5	1	35	224003
6	2.5	68	224004
8	2.5	39	224005
10	2.5	20	224006
12	2.5	14	224007
14	5	24	224008
16	5	18	224009
18	5	14	224010
20	5	10	224011
22	5	8	224012
25	5	7	224013

Les poids et longueurs sont non contractuels, ils ne sont donnés qu'à titre indicatif.

P (bar)	40	20	200
t (°C)	-100	+700	
pH	0	14	
V (m/s)	30	3	1

Les pressions, températures, vitesses et Ph indiqués sont des valeurs maximales à ne pas associer.

