

- **CONSEILS PRATIQUES**

- Il est conseillé d'appliquer une sous-couche de Primaire Isotanche lors de la préparation notamment pour les fonds absorbants, en respectant un temps d'attente de 12 heures. A défaut sur les supports très poreux, appliquer une première couche de colle et la laisser sécher complètement avant de procéder à l'encollage définitif.
- Le temps d'aération est fonction de la température, de l'épaisseur de la couche appliquée et du pouvoir absorbant du support : pour indication il est de 5 à 7 minutes à 20°C et 60% d'humidité.
- Appliquer la colle dans une température ambiante de 18° degrés. Après application sur les deux surfaces (murales et feuille PVC) attendre quelques minutes afin de laisser les solvants s'évaporer. Plus la température est froide plus le temps d'attente est long car les solvants se dissipent plus lentement.

PRÉCAUTION D'UTILISATION (SÉCURITÉ)

- Irritant pour les yeux et les voies respiratoires.
- Conserver le récipient dans un endroit bien ventilé.
- Conserver à l'écart de toute flemme ou source d'étincelles. Ne pas fumer.
- Ne pas respirer les vapeurs.
- Eviter le contact avec les yeux.
- Ne pas jeter les résidus à l'égout.

CARACTÉRISTIQUES SPÉCIFIQUES :

- Temps ouvert : 5 à 7 mn à 20°C et 60% d'humidité.
- Temps de séchage : Fonction de la température, de l'humidité, de la consommation. Diminue à basse température. Augmente à haute température.
- Résistance finale : après quelques, selon conditions climatiques.
- Stockage : 24 mois dans un local frais et sec en emballage d'origine hermétiquement clos.
- Consommation : 750 ml pour environ 1m².