

SME

Culotte simple à 45°



DESCRIPTION

Les culottes et embranchements simples SME sont des composants en fonte qui permettent le raccordement latéral d'une conduite à la conduite principale. Ces raccords sont revêtus d'un film époxydique brun-rouge déposé par cataphorèse renforcée.

DOMAINES D'EMPLOI

- Eaux pluviales
- Eaux usées
- Eaux vannes

CONFORMITÉ

- Références normatives:
 - EN 877
 - Marquage CE
 - Marque NF
- Performance acoustique de la gamme : ESA 5

Matériaux et revêtements

- Fonte
- Revêtement : rouge-brun, époxy cataphorèse anti-corrosion, épaisseur moyenne du film sec de 70 µm.

PERFORMANCES TECHNIQUES

- Résistance à l'eau chaude : 24h à 95°C.
- Résistance aux cycles thermiques : 1500 cycles entre 15°C et 93°C.
- Résistance chimique pour $2 \leq \text{pH} \leq 12$.
- Résistance au brouillard salin : 350 h.


DONNÉES ENVIRONNEMENTALES

- Contenu recyclé : 99 %
- Recyclage : 100% recyclable à l'infini



SME

Culotte simple à 45°



DN	dn	H	L	W	q	r	s	t	p	Masse	Référence
50	50	265	200	90	201	77	182	246	184	2,7	156053
75	50	270	227	116	204	80	188	250	211	2,6	155994
75	75	305	243,5	116	239	81	204	286	227	3,9	156092
100	50	265	248	145	197	81	183	247	232	4,3	156007
100	75	305	268,5	145	237	85	205	286	252	5,1	156129
100	100	334	288,5	145	266	75	214	317	271	5,8	156151
125	100	360	316,5	173	290	84	239	342	299	7,7	156185
125	125	400	350	173	330	78	255	377	331	8,6	156019
150	100	370	343,5	202	298	93	243	346	326	9,6	156227
150	125	410	376	202	338	87	264	387	357	11,4	156231
150	150	450	402	202	253	80	283	426	381	14,6	156246

Toutes les dimensions sont en mm et les poids sont en kg

Ce document est fourni à titre indicatif et notre société se réserve le droit de modifier à tout moment les informations qu'il contient. Notre société décline toute responsabilité en cas d'utilisation ou de pose de matériels non conformes aux règles prescrites dans ce document ainsi qu'aux normes, aux documents techniques et aux règles de l'art applicables. Toute commande passée sera soumise à nos conditions générales de vente, disponibles sur demande. Les dessins et/ou images sont la propriété exclusive de Saint-Gobain PAM et sont confidentiels. Ils ne doivent pas être reproduits ou divulgués à un tiers sans autorisation écrite. Ils ne doivent être utilisés que dans le but pour lesquels ils ont été émis et peuvent être retournés sur demande.