

SME

Embranchement/culotte simple à 68°



DESCRIPTION

Les culottes et embranchements simples SME sont des composants en fonte qui permettent le raccordement latéral d'une conduite à la conduite principale. Ces raccords sont revêtus d'un film époxydique brun-rouge déposé par cataphorèse renforcée. Leur mise en oeuvre se fait par emboîtement avec les joints SME.

DOMAINES D'EMPLOI

- Eaux pluviales
- Eaux usées
- Eaux vannes

CONFORMITÉ

- Références normatives:
 - EN 877
 - Marquage CE
 - Marque NF
- Performance acoustique de la gamme : ESA 5

Matériaux et revêtements

- Fonte
- Revêtement : époxy déposé par cataphorèse renforcée de couleur brun-rouge, épaisseur moyenne du film sec de 70 µm.


PERFORMANCES TECHNIQUES

- Résistance à l'eau chaude : 24h à 95°C.
- Résistance aux cycles thermiques : 1500 cycles entre 15°C et 93°C.
- Résistance chimique pour $2 \leq \text{pH} \leq 12$.
- Résistance au brouillard salin : 350 h.

DONNÉES ENVIRONNEMENTALES

- Contenu recyclé : 99 %
- Recyclage : 100% recyclable à l'infini





DN	dn	L	b	H	h	c	a	Masse	Référence
50	50	230	166	190	107	76	66	3,4	156051
75	50	235	188	194	110	170	83	2,4	155992
75	75	270	202	230	122	204	88	3,6	156090
100	50	240	220	197	113	172	84	3,9	156005
100	75	270	229	231	123	202	90	4,5	156127
100	100	290	243	249	114	222	76	5,3	156149
125	100	305	266	262	127	235	90	6,5	156183
125	125	340	285	295	135	270	90	7,8	156201
150	100	310	297	264	130	238	90	9,5	156225
150	125	345	307	299	138	273	96	11,4	156229
150	150	360	320	317	130	288	84	10,6	156244

Toutes les dimensions sont en mm et les poids sont en kg

Ce document est fourni à titre indicatif et notre société se réserve le droit de modifier à tout moment les informations qu'il contient. Notre société décline toute responsabilité en cas d'utilisation ou de pose de matériels non conformes aux règles prescrites dans ce document ainsi qu'aux normes, aux documents techniques et aux règles de l'art applicables. Toute commande passée sera soumise à nos conditions générales de vente, disponibles sur demande. Les dessins et/ou images sont la propriété exclusive de Saint-Gobain PAM et sont confidentiels. Ils ne doivent pas être reproduits ou divulgués à un tiers sans autorisation écrite. Ils ne doivent être utilisés que dans le but pour lesquels ils ont été émis et peuvent être retournés sur demande.