



PROSIFLEX
FLEXIBLE HOSE & DUCTING



SA 1308 PUR L

GAINE POLYURETHANE SPIRALE ACIER GAINÉE



Applications :

Aspiration et refoulement
de poudres, granulés, particules
abrasives, fumées d'huile.

Construction :



- ❶ Fil acier ressort
- ❷ Gainage fil PVC
- ❸ Paroi polyuréthane

Paroi Polyuréthane base ester
Épaisseur paroi de 0,8 à 1,3 mm
Renfort spire acier qualité ressort
gainée PVC
Pas de spire large

Propriétés :

Très souple
Intérieur très lisse
Très bonne résistance à la flexion répété
Bonne résistance à l'abrasion
Bonne résistance à la dépression
Mise à l'équipotentialité en reliant la
spirale acier aux deux extrémités.
Composants conformes à la norme ROHS.
Polyuréthane classé au feu suivant la
norme UL94V2.
Livré en couronne



mm	g /m	mm	mm	bar	bar	m
40	360	0,9	48	1,50	0,45	10
50	400	0,9	60	1,30	0,40	10
60	490	0,9	72	1,10	0,35	10
70	630	0,9	84	1,00	0,35	10
76	680	0,9	91	0,80	0,30	10
80	700	0,9	96	0,70	0,30	10
90	800	0,9	108	1,20	0,30	10
102	980	1,1	122	1,00	0,30	10
110	1140	1,1	132	0,90	0,25	10
120	1240	1,1	144	0,80	0,25	10
125	1350	1,1	150	0,75	0,25	10
140	1450	1,1	168	0,50	0,20	10
152	1550	1,2	182	0,50	0,20	10
160	1650	1,2	192	0,40	0,16	10
180	1850	1,2	216	0,35	0,15	10
200	2350	1,2	240	0,35	0,12	10
225	2400	1,3	270	0,25	0,10	10
250	2700	1,3	300	0,25	0,10	10
300	4100	1,3	360	0,20	0,09	10
350	4750	1,3	420	0,15	0,09	5
400	5400	1,3	480	0,10	0,08	5
450	6700	1,3	540	0,08	0,06	5
500	7300	1,3	600	0,05	0,04	5
600	8800	1,3	720	0,02	0,02	5

Pour d'autres diamètres, nous consulter

Valeurs données pour une température de 22°C

Option sur demande:

en qualité alimentaire
SA 1308 PUR L AL

Températures d'utilisation :

-40 °C à + 90°C

Identification :

Marquage environ tous les mètres :

↓SA 1308 PUR L ↓ Ø int n° de lot
Made in France

Code article :

A121308L0ØØLG



Mise à jour le :
23/10/2024

Les informations contenues dans ce document sont l'expression de nos connaissances actuelles. Elle vous sont données à titre indicatif et ne sauraient en aucun cas impliquer une quelconque responsabilité de notre part, les conditions d'emploi échappant à notre contrôle, chaque utilisateur doit s'assurer de l'adéquation du produit commandé pour son application particulière. Ces caractéristiques techniques peuvent être modifiées sans préavis.

PROSIFLEX SAS - 3 Rue de l'Artisanat - 26200 Montélimar - France

SAS au capital de 200.000 € - SIRET 824 546 485 00023 - NAF 1396Z - RCS Romans - TVA FR 78 824456485

www.prosiflex.net - contact@prosiflex.net - Tel : +33 (0)4 75 52 56 11