Fiche TECHNIQUE

Scapa 3120

Tissu Couché Polyéthylène

DESCRIPTION

Scapa 3120 est un tissu couché polyéthylène de performance supérieure , mailles 70, résistant, étanche et imperméable, enduit d'une masse adhésive caoutchouc.
Scapa 3120 est disponible en une large gamme de coloris : noir, blanc, argent, rouge, jaune, bleu et vert.

CARACTERISTIQUES

- Allie les qualités de résistance du tissu à l'imperméabilité du film PE
- Jointage applications
- Repérage et identification par les couleurs
- Assemblage de moquettes
- Masquage
- Etanchéité de doubles vitrages
- Scellage et codage couleur robustes
- Fixation et maintien de fils et cables
- Etanchéité de conduites – recouvrement de joints en chauffage et isolation

AVANTAGES

- Température de service de -20°C à +80°C
- Spécialement recommandé pour usage haute temperature
- S'enlève facilement après utilization
- Enlèvement aisé
- Bon déroulement
- Bon tack initial et excellente adhérence
- Très flexible et conformable
- Bonne résistance
- Excellentes propriétés d'étanchéité

Cette fiche technique n'est fournie qu'à titre indicatif par Scapa. Le contenu de cette fiche technique est considéré comme fiable mais son exactitude n'est pas garantie. Les résultats présentés dans cette fiche technique peuvent ne pas être pertinents pour tous les utilisateurs du produit et il est de la responsabilité de l'utilisateur de déterminer l'adéquation du produit à l'usage prévu. Scapa décline expressément toute garantie expresse ou implicite, y compris au niveau de la qualité marchande et de l'adéquation à un usage particulier, dans toute la mesure permise par la loi et n'accepte aucune responsabilité (directe, indirecte ou consécutive) résultant de l'utilisation du produit ou de l'utilisation de la fiche technique. Scapa n'exclut pas sa responsabilité en cas de décès ou de blessures résultant de sa négligence ou d'une fraude. Scapa désigne Scapa Group plc et de ses filiales.

PROPRIÉTÉS TECHNIQUES

Propriétés Techniques	Valeur Nominale	Unité	Méthode d'essai
Adhésion sur l'endos	2.5	N/cm	IEC 60454-2
Adhésion sur acier	4	N/cm	IEC 60454-2
Résistance à la traction	48	N/cm	IEC 60454-2
Epaisseur	0.26	mm	AFERA 5006*

PRÉSENTATION STANDARD

- Axe / Mandrin: Carton
- Conditionnement: Conditionnement en vrac avec feuilles intercalaires entre les couches
- Longueur du rouleau: 25 m, 50 m
- Largeur du rouleau: 19 mm, 25 mm, 38 mm, 50 mm, 75 mm et 100 mm.

Note:

RECOMMANDATIONS

Les rouleaux doivent être stockés à plat sur la tranche, dans leur emballage d'origine, a l'abri de la poussière, de la chaleur, de l'humidité, de la lumière directe et des émanations de solvants.

La durée de vie peut varier en fonction des conditions d'utlisation et l'environnement climatique. Dans ces conditions et en climat tempéré elle devrait être au moins 24 mois suivant la date de fabrication

Cette fiche technique n'est fournie qu'à titre indicatif par Scapa. Le contenu de cette fiche technique est considéré comme fiable mais son exactitude n'est pas garantie. Les résultats présentés dans cette fiche technique peuvent ne pas être pertinents pour tous les utilisateurs du produit et il est de la responsabilité de l'utilisateur de déterminer l'adéquation du produit à l'usage prévu. Scapa décline expressément toute garantie expresse ou implicite, y compris au niveau de la qualité marchande et de l'adéquation à un usage particulier, dans toute la mesure permise par la loi et n'accepte aucune responsabilité (directe, indirecte ou consécutive) résultant de l'utilisation du produit ou de l'utilisation de la fiche technique. Scapa n'exclut pas sa responsabilité en cas de décès ou de blessures résultant de sa négligence ou d'une fraude. Scapa désigne Scapa Group plc et de ses filiales.