

BARNIER® FR333

Ruban Aluminium Adhésif 120°C

DESCRIPTION

Le 333 constitué d'un support aluminium souple de 40 microns enduit, avec masse adhésive acrylique. Classement au feu M1 n°15-04134L. Jointage divers.

CARACTERISTIQUES

- Déflecteur de chaleur
- Jointage et continuité du pare-vapeur
- Isolation thermique en aéraulique
- Détection photoélectrique
- Sur feutres extérieurs de gaines revêtues d'aluminium

AVANTAGES

- Très souple et très conformable
- Continuité de l'aspect aluminium des gaines de ventilation.
- Déchirable à la main
- Très bonne tenue en température : -35°C à +120°C

PROPRIÉTÉS TECHNIQUES

Propriétés Techniques	Valeur Nominale	Unité	Méthode d'essai
Adhésion sur acier	6	N/cm	AFERA 5004
Allongement à la rupture	3	%	AFERA 5004
Résistance à la traction	26	N/cm	AFERA 5004
Épaisseur totale	80	Microns	AFERA 5006

Note:

This will be taken from the core product for the SAP Material Group

PRÉSENTATION STANDARD

- Marque: Scapa, Barnier
- Axe / Mandrin: 76 mm
- Longueur du rouleau: 50 m
- Largeur du rouleau: 50 mm, 75 mm

RECOMMANDATIONS

Les rouleaux doivent être stockés à plat, dans leur emballage d'origine, à l'abri des poussières, de la lumière, de l'humidité et des émanations de solvant, à une température comprise entre +10°C et +25°C. Dans ces conditions, la durée de stockage des rouleaux dans un climat tempéré est d'au moins 12 mois.

Les surfaces doivent être propres, sèches, exemptes de poussière, de graisse, d'huile ou de tout autre contaminant