



## FIX ALL HIGH TACK

Date: 17/03/06

Page 1 of 2

### Propriétés techniques:

|                             |                                  |
|-----------------------------|----------------------------------|
| Base                        | MS polymères                     |
| Consistance                 | Pâte stable                      |
| Système de durcissement     | Par l'humidité de l'air          |
| Pelliculation               | Env. 10 min. (à 20°C/65% H.R.)   |
| Vitesse de durcissement     | 2 à 3mm/24h (à 20°C/65% H.R.)    |
| Dureté                      | 50±5 Shore A                     |
| Densité                     | 1,62g/ml                         |
| Resistance aux températures | -40°C à +90°C                    |
| Reprise élastique           | >75%                             |
| Déformation maximale        | 20%                              |
| Module d'élasticité à 100%  | 0,75N/mm <sup>2</sup> (DIN53504) |
| Tension maximale            | 2,0N/mm <sup>2</sup> (DIN53504)  |
| Allongement à la rupture    | 600% (DIN53504)                  |

### Produit:

Le Fix All High Tack est une colle et mastic neutre à élasticité permanente, à base de MS polymères, neutre et élastique, avec une très haute adhérence initiale.

### Caractéristiques:

- Haute adhérence initiale (un maintien de l'objet à coller n'est pas toujours nécessaire)
- Durcissement rapide et très haute adhérence (sans primer)
- Excellent sur bois, pierre, béton, plafonnage, métal, matières synthétiques, PVC, polyester, polystyrène
- Elasticité permanente après polymérisation
- Mastic d'étanchéité idéal, même dans le domaine sanitaire
- Colle de montage supérieure de qualité professionnelle
- Excellente résistance aux intempéries
- Ne tache pas de supports poreux (phénomène de migration)
- Ne contient ni solvants, ni isocyanates
- Bonne adhérence sur support humides
- Se peint après pelliculation, aussi avec des peintures en phase aqueuse

### Applications:

Collage et jointoyage les plus divers dans le bâtiment et l'industrie  
Tout collage dans les constructions vibrantes  
La fixation de panneaux, profiles, plinthes, plaques d'isolation, seuils, appuis de fenêtres, cadres, carrelages, ...

### Conditionnement:

*Couleurs:* blanc, gris, brun, beige, noir  
*Emballage:* cartouche 290mL

### Durée de stockage:

12 mois dans son emballage d'origine fermé dans un endroit sec et frais, à des températures de +5°C à 25°C.

### Supports:

*Nature:* la plupart des matériaux de construction usuels  
*Condition:* propre, dépoussiéré et dégraissé  
*Traitement préalable:* appliquer le Primaire 150 sur supports poreux, sous forte pression d'eau  
Il est conseillé de faire un test d'adhérence sur tout support.

Cette fiche remplace tous documents précédents. Ces renseignements sont donnés en toute bonne foi et sont le fruit de nos recherches et de notre expérience. Cependant comme les conditions d'utilisation sont hors de notre contrôle, aucune responsabilité ne peut être acceptée de notre part en cas de pertes ou de dommages provenant de l'utilisation de notre produit. Soudal se réserve le droit d'apporter toute modification à ses produits sans avis préalable.



---

## FIX ALL HIGH TACK

---

**Date:** 17/03/06

**Page** 2 of 2

**Dimensions des joints:**

*Largeur minimale:* 5mm

*Largeur maximale:* 30mm

*Profondeur minimale:* 5mm

*Recommandation:* largeur = 2x profondeur

**Mode d'emploi:**

*Application:* pistolet manuel ou pneumatique

*Température d'application:* +1°C à +30°C

*Produit de nettoyage:* white-spirit immédiatement après application

*Finition:* lissage à l'eau savonneuse avant pelliculation

*Réparation:* avec la même matière

**Mesures de sécurité:**

Observer l'hygiène de travail usuelle.

Cette fiche remplace tous documents précédents. Ces renseignements sont donnés en toute bonne foi et sont le fruit de nos recherches et de notre expérience. Cependant comme les conditions d'utilisation sont hors de notre contrôle, aucune responsabilité ne peut être acceptée de notre part en cas de pertes ou de dommages provenant de l'utilisation de notre produit. Soudal se réserve le droit d'apporter toute modification à ses produits sans avis préalable.