TUDERTECHNICA®

COMPANY WITH QUALITY SYSTEM CERTIFIED BY DNV ISO 9001

TUALCOFLEX PREMIUM



Tuyau léger et très flexible, pour l'aspiration et le refoulement des distillats avec une concentration d'alcool jusqu'à 95%. Peut être utilisé pour des produits alimentaires gras et non gras. Tuyau testé selon les principales normes relatives aux Matériaux en Contact avec les Denrées Alimentaires (MCDA/FCM – Reg. (CE) 1935/2004). Fabriqué selon les Règles BPF/GMP (Reg. (CE) 2023/2006).

Testé et qualifié par le BNIC (Bureau National Interprofessionnel du Cognac).

TEMPÉRATURE DE SERVICE: -35°C / +100°C (-31°F / +212°F)

NORME: ISO 1307 pour les tolérances dimensionnelles

GMP 2023/2006 · PHTHALATES REACH FREE · FDA · DM 21/03/1973 · CE 1935/2004 · CE 10/2011 1245/2020 · MHLW 959-2006 · RPSCQC

TUBE

UPE, translucide, sans phtalates, testé en conformité avec 1907/2006/CE (REACH). Conforme aux normes FDA 21 CFR 177.1520; BfR III; DM 21/03/1973 and subsequent amendments; REGULATION 1935/2004/CE; REGULATION 10/2011/CE; REGULATION 1245/2020/CE; Japan Ministry of Health and Welfare Notice No.370,1959 and No.201,2006; 3-A RPSCQC for (62-02) Hose Assemblies.

RENFORCEMENT

Plis textiles, spirale en acier galvanisé.

REVÊTEMENT

NR souple, lisse, bleu, impression toile. Résistant à l'abrasion, au vieillissement, à l'ozone.

Se référer aux directives pour le nettoyage et la désinfection sur le site ***TUDERTECHNICA.COM***

Diamètre intérieur		Diamètre extérieur		Aspiration		Pression de service		Pression d'éclatement		Poids theorique		Poids theorique	
mm	*in*	*mm*	*in*	*bar*	*psi*	*bar*	*psi*	*bar*	*psi*	*kg/mt*	*lbs/ft*	*mm*	*in*
19	0,75	30	1,18	0,9	13	10	150	30	450	0,53	0,36	50	1,97
25	1,00	36	1,42	0,9	13	10	150	30	450	0,66	0,44	70	2,76
32	1,25	44	1,73	0,9	13	10	150	30	450	1,00	0,67	100	3,94
38	1,50	51	2,01	0,9	13	10	150	30	450	1,20	0,81	130	5,12
51	2,00	64	2,52	0,9	13	10	150	30	450	1,56	1,05	190	7,48
63,5	2,50	77,5	3,05	0,9	13	10	150	30	450	2,33	1,57	240	9,45
70	2,76	84	3,31	0,9	13	10	150	30	450	2,53	1,70	290	11,42
76	3,00	90	3,54	0,9	13	10	150	30	450	2,73	1,83	300	11,81
102	4,00	119	4,69	0,9	13	10	150	30	450	4,25	2,86	430	16,93

Les informations techniques sont données à une température ambiante (20 °C). Autres diamètres, épaisseurs, couleurs du revêtement et pressions sur demande.